


# い草色



## 〈特徴〉

**原材料** 国産い草 100%

**染め** 無染土い草への染色

熟練職人が長年の経験を基に、天候、水、湿度、気温、色に応じてその都度顔料（塩基性顔料）の分量調整・配合を行います。

### 最高級の織り

座り心地を追求し、通常より約1割増（1畳あたり約300～350本増）の高密度で仕上げた最高級の織りです。使えば使うほど美しい光沢が増していきます。

### 〈ご注意〉

- 時間の経過とともに自然な色褪せが発生します。畳と同様、い草の中の葉緑素が抜けて退色します。
- 高温多湿、水濡れを避けてください。い草は常に空気中の水分を吸放出しており、高温多湿の条件下ではカビが発生する可能性があります。
- 織りの性質上、鋭利なものや引っかきに弱く、表面が傷つくことがあります。濃色ほど傷やこすれが目立ちますが、い草特有のものであり経年の表情としてお楽しみください。
- お手入れは乾拭きが推奨です（水拭き、中性洗剤は不可）。

### 色・デザイン

無地1色／オリジナル色6色（紺、緑、からし、水色、桃、焦茶）  
／オリジナル柄3色（組子、四葉A、四葉B）

### へり

い草の色や質感と相性の良い風合いのあるへりを使用しています。  
素材 = 麻 15% 綿 85% ／ 色 = 緑、紺、黄土色、茶、黒



色褪せイメージ（無地 6ヶ月使用後）

### 〈物性データ〉

- 耐光（級） 無地:3 紺:4 緑:3 からし:4 水色:3以下 桃:4  
JIS L 0842 紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅牢度試験方法 e) 第5露光法 放射時間20時間
- 摩擦（級） 乾燥:4.5/JIS L 0849 摩擦に対する染色堅牢度試験方法
- 摩耗強さ 2282回/JIS L 1096 A法ユニバーサル形法 平面法 (Cw-C-p400)