


## エッジバリエーション

### 低圧メラミン


メラミン樹脂含浸紙と基材(パーチクルボードやMDFなどの木質系ボード)とを熱圧プレス成型したもの。



NA ナチュラル



LG ライトグレー



WH ネオホワイト

### 舟底エッジ

MDF材を斜めにカットして、耐久性のあるウレタン塗装で仕上げます。舟底型にすることでシャープな印象になります。



### ABS樹脂エッジ

耐久性に優れ、表面材との一体感が得られます。  
直角やR加工の対応が可能です。



### 突板

希少性の高い木目を持つ木材を薄く(0.2mm~0.6mm)スライスしたもの。  
化粧用材として合板などの表面に貼付して使用します。ウレタン塗装することで耐摩耗性や耐水性が得られます。




DB ダークブラウン



AB アッシュブラウン

### ソフトエッジ

天板エッジに軟質樹脂を打ち込んだもの。  
コーナーはR仕上げです。



### 共巻エッジ

天板表面材と同じメラミン化粧板を貼付したもの。  
コーナーは直角仕上げです。

